

263775

**ACRONI**

ACRONI, d.o.o.  
Cesta Borisa Kidriča 44  
SI - 4270 Jesenice  
T: +386 4 584 10 00  
F: +386 4 584 11 11  
E: uprava@acroni.si  
W: http://www.acroni.si

<b>Potrdilo o prevzemu 3.1 / Abnahmeprüfzeugnis 3.1 / Inspection Certificate 3.1</b> EN 10204 3.1 Stran/Seite/Page 1/2 Št./Nr./no. <b>31090263-1</b> Datum/Datum/Date <b>9/6/2008</b> Naročilo/Bestellung/Order 1 dusp.27615 Izdelek/Erzeugnis/Product Plates Dobavni list/Lieferschein/Despatch N. 31090263 from 9.6.2008 Vrsta peči/M. Furnace E+VOD	Naročnik/Kunde/Customer <b>CFF STAINLESS STEELS INC.HAMILTON 1840 BURLINGTON EAST LGH 3L4 ONTARIO CANADA</b>
--	---

	Znak izvedenca TK	Znak proizvajalca
--	-------------------	-------------------

Specifikacije/Vorschriften/Specifications ASTM A 240/A 240M/ED.04, ASTM A480 ASME SA 240 SECT II PART A/ED-01 QQS-776D	Tip/W.Nr./Type 304L/304 304L/304	Pov./Fläche/Finish No.1 No.1	Kor test/Int.krist.korr./Corrosion test ASTM A262 PRACTICE E:OK
---	--	------------------------------------	--

**Obseg dobave / Umfang der Lieferung / Extent of mat. delivery**


Poz./Pos./Item	Šarža/Schmelzen Nr./cast No.	Št.plošče/Walztafel /Plate No.	Teža/Gewicht/ Wieght	Dimenzije/Abmessungen/Dimensions	Št.Skock/O.	Št. V.Pr. Nr.
1	263858	80838	5574	2.250x78.741x240	1	80838
2	263859	80831	5058	2.500x78.741x196	1	80831
3	263775	79905	4877	3.000x78.741x157.50	1	79905

**Mehanske lastnosti/Mechanische Eigenschaften/Mechanical properties**

Št.vzorca Sample No.	Smerni vzorci Position	Nap. tečenja 0.2 % Yield 0.2% N/mm2	Nap. tečenja 1% Yield 1% N/mm2	Nat. trdnost Tensile N/mm2	Raztez. ek A5 % Elongat ion	Raztez. ek A80% Elongat ion	Trdnost Hardne ss HB	Zil.1 Impact J	Zil.2 Imp act J	Zil.3 Imp act J	Tem. p. °C
80838	P	319	376	600	74.9		170	352	340	338	20
80831	P	287	305	594	67.4		168	343	334	340	20
79905	P	301	359	610	81.1		170	322	348	352	20

105233, 105234 - 1

**ACRONI** 1971  
 ACRONI, d.o.o.  
 Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice  
 Slovenija  
 Številka za registracijo pri sodišču: 15432260  
 Odbor za varstvo potrošnikov: 0 520 520 110 40 11  
 Matična številka: 1562418  
 Številka za identifikacijo: 420 15432260

  
 Slovenska Industrijska Jekla

# ACRONI

ACRONI, d.o.o.  
Cesta Borisa Kidriča 44  
SI - 4270 Jesenice  
T: +386 4 584 10 00  
F: +386 4 584 11 11  
E: uprava@acroni.si  
W: http://www.acroni.si

Potrdilo o prevzemu 3.1 / Abnahmeprüfzeugnis 3.1 / Inspection Certificate 3.1  
St./Nr.no. : **31090263-1** Stran/Seite/Page 2/2

## Kemična analiza/Chemische Zusammensetzung/Chemical composition

Sarža	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Co	%Ni	%Mo	%Ti	%N	%B
263858	0.020	0.32	1.61	0.039	0.002	18.31		8.22			0.0824	
263859	0.023	0.33	1.52	0.039	0.001	18.11		8.25			0.0918	
263775	0.019	0.34	1.61	0.036	0.002	18.18		8.06			0.0989	

### Opombe/Remarks

BENDING TEST : GOOD  
FREE FROM KNOWN CONTACT WITH MERCURY.  
INTERGRANULAR CORROSION TEST PER ASTM A 262 PRACTICE E-93a : GOOD!  
GRAIN SIZE PER ASTM E 112 PASSED : 7-8  
NO WELD REPAIRS

**si**  
Slovenska Industrija, d.o.o.  
stupina

ACRONI  
19/72  
ACRONI, d.o.o.  
Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice  
T: +386 4 584 10 00  
F: +386 4 584 11 11  
E: uprava@acroni.si  
W: http://www.acroni.si

105233, 105234 -!