

HT# 641540

SW# 4943

C207994

Zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001
ISO / TS 16949
DIN EN ISO 14001

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE
Providing special steel solutions



D-58452 Witten, D-57012 Siegen, http://www.dew-stahl.com

Datum/Date: 13.06.18

Seite/Page: 1 / 3

Zertifiziert nach:	AD2000 W 0	Werkstofflieferant gemäß Druckgeräte-richtlinie 2014/68/EU
--------------------	------------	--

Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 3.1/01.05
Inspection Certificate acc.to/Certificat de réception selon
Zeugnis-Nr./Certificate No./No de Certificat 2298042/1759760/maeckel

Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG
Schmolz + Bickenbach Canada Inc.
6350 Vipond Drive
CA-L5T 1G2 Mississauga Ontario

Herstellerzeichen / Supplier's Mark / Marque d'usine	
Prüfstempel / Inspector's stamp / Poinçon de l'expert	

Warenempfänger
ASA Alloys Edmonton
20 Challenger Crescent
CA-T8H 2R1 Sherwood Park

Ihre Auftr.-Nr. vom Your order No. / date / No de votre commande du 01D17-564 06.09.17	Your material No. ASA PO42135
Unsere Auftr.-Nr. Our order No. / No de notre Commande 1739149 / 17	Unsere Material-Nr. Our material No. / No de notre matériel 2321363
Unsere Abteilung / Our department / Notre département R-S1	Telefon / Telephone / Téléphone 02302/292221

Produkt / Product / Produit

STAINLESS STEEL BARS
TYPE 316/316L
HOT ROLLED, QUENCHED, STRAIGHTENED,
PEELED
ASTM A182, A479, A484
ASME SA182, AMS-QQ-S-763
NACE MR0175-15
ASA-MS-2 REV. E, EXCEPTIONS ACC. TO
EMAIL FROM 08/08/17

Fertigungsauftr.-Nr. / Production lot-No. / Lot de fabrication No. : 855478
Lieferschein-Nr. / Delivery note / No. de l'avis de livraison :
Schmelzen-Nr. / Heat No. / No. de coulée : 641540
Stückzahl / Piece No. / Nombre des pièces :
Gewicht / Weight / Masse :
Zeichnungs-Nr. / Drawing No. / No. du dessin :
Format / Shape / Profil : rund / round / rond
Durchm. / Breite / Diameter / width / Diamètre / largeur : 128.524 [mm] / 5.000 [in]
+0.510 / -0.000 [mm] / +0.020 / -0.000 [in]
Dicke / Thickness / Épaisseur :
Länge / Length / Longueur : 5487 - 6097 [mm]
216.024 - 240.039 [in]

Stückzahl und Gewicht siehe Rechnung / Quantity and weight see delivery bill/invoice
Nombre des pièces et masse voir facture
Lieferzustand / Condition as supplied / État de livraison
CONDITION OF DELIVERY 1920 DEGREE F./1h SOLUTION TREATED AND
WATER-QUENCHED, NO WELDING HAS BEEN PERFORMED

Die Prüfergebnisse zu Ihrer Lieferung finden Sie auf der Rückseite bzw. den nächsten Seiten.
As for test results of your delivery see overleaf / Vous trouverez les résultats d'essais de votre livraison aux pages suivantes.

Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG
Abnahmetechnik / Inspection department / Département de Réception

Krause

Abnahmebeauftragter / Der Werkssachverständige
Test House Manager / Works' inspector / Responsable Réception / L'Agent Réceptionnaire de l'usine

125

C207994

Zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001
ISO / TS 16949
DIN EN ISO 14001

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE
Providing special steel solutions



D-58452 Witten, D-57012 Siegen, http://www.dew-stahl.com

Seite/Page 2 / 3

Datum/Date 13.06.18

Zeugnis-Nr. Certificate No./No. de Certificat	Unsere Auftr.-Nr. Our order No./No. de notre Commande	Ihre Auftr.-Nr. vom Your order No. date /No. de votre commande du	Fertigungsauftr.-Nr. Production lot-No./Lot de fabrication No.
2298042/1759760/maeckel	1739149/17	01D17-564	855478

Schmelzen-Nr. Heat No. No. de coulée	Herkunft Origin Origine	Erschmelzungsart Steelmaking process Procédé d'elaboration	Sekundärmetallurgie Secondary metallurgy Metallurgie secondaire	Gießverfahren Casting process Procédé de coulée
641540	Witten	E	VOD	VSG

Chemische Zusammensetzung / Chemical Composition / Composition chimique

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	N	
Ist/Actual/Actuel	0.023	0.29	1.63	0.026	0.026	16.55	2.03	10.14	0.039	[%]

Free of mercury contaminations.

Härte / Hardness / Dureté

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison

Prüfverfahren/Method of test/Méthode d'essai	Pr.-ent./Specimen location/Point d'prélèv.:		
	1/2 Radius,(1/4d)		
Ist/Actual/Actuel	Min.	Max.	
		152	157

ASTM E10, AMS 5648, Mid Radius

Zugversuch / Tensile test / Essai de traction

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison

Prüfverfahren/Method of test/Méthode d'essai	Probenabm./Specimen dimension/Dimension d'éprouvette	Probenrichtung/Specimen direction/Sens de Prélèvement	Prüftemp./Test temperature/Temperature d'essai			
ASTM A 370	Zugprobe, 12,5 mm rd	längs/longitudinal/longueur	23 [°C]			
Proben-Nr./Specimen-No./No. d'éprouvette	Rpo.2 [MPa (N/mm ²)]	Rpo.2 [Ksi]	Rm [MPa (N/mm ²)]	Rm [Ksi]	A2'' [%]	Z [%]
71875	252	37	557	81	62.0	75

ASTM A370, ASTM E8, Mid Radius

Zugversuch / Tensile test / Essai de traction

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison

Prüfverfahren/Method of test/Méthode d'essai	Probenabm./Specimen dimension/Dimension d'éprouvette	Probenrichtung/Specimen direction/Sens de Prélèvement	Prüftemp./Test temperature/Temperature d'essai			
ASTM A 370	Zugprobe, 12,5 mm rd	quer/transverse/traverse	23 [°C]			
Proben-Nr./Specimen-No./No. d'éprouvette	Rpo.2 [MPa (N/mm ²)]	Rpo.2 [Ksi]	Rm [MPa (N/mm ²)]	Rm [Ksi]	A2'' [%]	Z [%]
71875	281	41	580	84	48.7	44

ASTM A370, ASTM E8, Mid Radius, for information only

Schlagbiegeversuch / Impact test / Essai de résilience

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison

Prüfverfahren/Method of test/Méthode d'essai	Probenform/Type of specimen/Type d'éprouvette	Probenrichtung/Specimen direction/Sens de Prélèvement	Pr.-ent./Specimen location/Point d'prélèv.	Prüftemp./Test temperature/Temperature d'essai
ASTM A 370	(CHARPY V)	längs/longitudinal/longueur	1" unter der Oberfläche (d=25.4mm)	-20 [°C]
Proben-Nr./Specimen-No./No. d'éprouvette	1. Prfl./Spec./Eprouvette		2. Prfl./Spec./Eprouvette	3. Prfl./Spec./Eprouvette
71875	419 [J]		434 [J]	443 [J]
71876	301 [J]		298 [J]	346 [J]

ASTM E23, Charpy 1" below surface only for information

Schlagbiegeversuch / Impact test / Essai de résilience

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison

Prüfverfahren/Method of test/Méthode d'essai	Probenform/Type of specimen/Type d'éprouvette	Probenrichtung/Specimen direction/Sens de Prélèvement	Pr.-ent./Specimen location/Point d'prélèv.	Prüftemp./Test temperature/Temperature d'essai
ASTM A 370	(CHARPY V)	längs/longitudinal/longueur	1/2 Radius,(1/4d)	-20 [°C]
Proben-Nr./Specimen-No./No. d'éprouvette	1. Prfl./Spec./Eprouvette		2. Prfl./Spec./Eprouvette	3. Prfl./Spec./Eprouvette
71875	416 [J]		413 [J]	417 [J]
71876	341 [J]		409 [J]	385 [J]

ASTM E23, Charpy mid radius only for information

Korngröße / Grain size / Grosseur de grain

C207994

Zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001
ISO / TS 16949
DIN EN ISO 14001

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE
Providing special steel solutions



D-58452 Witten, D-57012 Siegen, http://www.dew-stahl.com

Seite/Page 3 / 3

Datum/Date 13.06.18

Zeugnis-Nr. Certificate No / No de Certificat	Unsere Auftr.-Nr. Our order No / No de notre Commande	Ihre Auftr.-Nr. vom Your order No. date / No de votre commande du	Fertigungsauftr.-Nr. Production lot-No / Lot de fabrication No.
2298042 / 1759760 / maeckel	1739149 / 17	01D17-564	855478

Lieferzustand/Condition as supplied / Etat de livraison

Richtreihe gemäß / Chart acc to / Série type selon	Größe / Size / Grosseur
ASTM E 112 ASTM E112	6 - 7

Interkristalline Korrosion / Intergranular corrosion / Corrosion intercrystalline

Beständig gemäß / Resistant according to / Résistant selon : ASTM A 262 Practice E
ASTM A262 Pr. E

Interkristalline Korrosion / Intergranular corrosion / Corrosion intercrystalline

Beständig gemäß / Resistant according to / Résistant selon : ASTM A 262 Practice A
ASTM A262 Pr. A

US-Prüfung / Ultrasonic testing / Contrôle par ultrasons

US-report see enclosure

Identity has been checked (Optical Emission Spectrometry)

Visual inspection and control of dimensional accuracy have been performed

Reduction Ratio: 11.28: 1

Das Material ist frei von Radioaktivität (<0,1Bq/g bezogen auf Co-60) / The Product is free from radioactivity (<0,1Bq/g concerning Co-60).
La matière n'est pas radioactive (<0,1Bq/g, référence Co-60).
El material es libre de radioactividad.

Location of production: Witten / Germany

Dieses Zeugnis ersetzt Zeugnis-Nr / 2278248 / 13.03.18
This material test certificate substitutes certificate-no /
Le certificat remplace le certificat no.

Erläuterung / Explanations / Explications

- **Erschmelzungsart** / Steelmaking process / Procédé d'elaboration:
E = Elektrostahl / Electric-arc-furnace steel / Acier électrique
- **Sekundärmetallurgie** / Secondary metallurgy / Metallurgie secondaire:
VOD = Vakuum-Sauerstoff-Entkohlungs-Verfahren / Vacuum-Oxygen-Decarburization / Vacuum-Oxygene-Decarburization
- **Gießverfahren** / Casting process / Procédé de coulée:
VSG = Vorblock-Stranggüß / Continuous casting bloom / Bloom de coulée continue

Es wird bestätigt, daß die Lieferung geprüft wurde und den Vereinbarungen bei der Bestellsannahme entspricht.
We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.
Nous certifions que la livraison été vérifiée et est conforme aux stpulations de l' acception de la commande.