



BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH - Industriestraße 9 - 57075 Siegen

ASA Alloys Inc.
Zeugnisadresse
20 Challenger Crescent
T8H 2R1 Sherwood Park, Alberta
Kanada

Ansprechpartner Contact
Telefon Phone
E-Mail E-Mail
Datum Date 28.05.2018

Bescheinigung zur Materialidentität
Certificate Of Material Identity



Bescheinigungs-Nr.
certificate number

FA0700048247 00 / V0

Bestell-Nr	order no	Auftragsnummer	purchase order no.	Prüfbescheinigung (Anlage)	test certificate no (attachment)		
P044427		AB07511895 / 2		354525			
Werkstoff		material		Die Lieferung entspricht den vereinbarten Lieferbedingungen. The delivery corresponds to the agreed terms of delivery.			
UN5 S30400 - Type 304							
Erzeugnis		product					
Stab rund, geschmiedet, geschält		Round bars, forged, peeled					
Anforderungen		requirements					
ASTM A 479 /A479M 2015a							
Schmelze	heat	Anzahl	quantity	Gewicht (kg)	weight (kg)	Abmessung	dimension
721875		1		940		160,90 RD	(5847mm)
Wir bestätigen, dass die gelieferten Teile aus der oben genannten Nummer der Prüfbescheinigung entnommen wurden.				We herewith confirm that the delivered parts were part of the certification stated above.			
Ausgewiesen durch		DIN EN 10204-01/05 3.1		Certified by		DIN EN 10204-01/05 3.1	
Stempelung	stamping	Wert / value					
FZ(BGH)	Company Logo						
Werkstoff-Nr.	Material No.	1.4301					
Schmelzen-Nr.	Heat No.	721875					
Proben-Nr.	Test No.	055X1					
Abnahmestempel	Release Stamp						
US	Ultrasonic Test						
Betriebsbeauftragter		authorized representative					
Homm							
Die Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.				The certificate was created by a data system and is valid without signature			

ANS
219759
1/3



BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH-Edelstahl Siegen GmbH, Industriestraße 9, 37078 Siegen

Zeugnis-Nr. 354525
Certificate no.
No. de certificat

Beschreibung über Werkstoffprüfung nach DIN EN 10204
Certificate of material tests according to DIN EN 10204 3.1
Certificat des essais des matér aux selor DIN EN 10204

Die Lieferung entspricht den vereinbarten Lieferbedingungen.
Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.
La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.

Zichen des Lieferwerkes Stempel des Werkssachverständigen
Trade mark Inspector's stamp
Signe du fournisseur Poinçon de l'inspecteur

Kunden Bestell-Nr. 01209300100
Customer order no.
Cde. no. du client

BGH-Auftrags-Nr. 012093-001-01
BGH works no.
BGH référence



Erzeugnisform Product		Stab, rund, geschmiedet, geschält Round bars, forged, peeled								
Werkstoff Quality		1.4301 X5CrNi18-10								
Anforderungen Requirements		BGH 1.4301 Rev. 2 1.4301 X 5 CrNi 18-10 ,DIN EN 10222- 5 02/00 1.4307 X 2 CrNi 18-9 ,DIN EN 10222- 5 02/00 1.4301 X5CrNi18-10 ,DIN EN 10250-4 02.2000 + Ber. 1 12.2008 1.4307 X2CrNi18-9 ,DIN EN 10250-4 02.2000 + Ber. 1 12.2008 1.4301 X5CrNi18-10 ,DIN EN 10088 -3 12/14 1.4307 X2CrNi18-9 ,DIN EN 10088 -3 12/14 304 ,ANSI/NACE MR 0175/ISO15156-1 2015 UNS S30400 ,ANSI/NACE MR 0175/ISO15156-3 2015 UNS S30400/S30403 - F304/304L ,ASTM A 182 /A 182M 2016 chemical and mechanical properties only UNS S30400/S30403 - Type 304/304L ,ASTM A 276 /A276M 2016a UNS S30400/S30403 - Type 304/304L ,ASTM A 479 /A479M 2016a 1.4301 X 5 CrNi 18-10 ,DIN EN 10272 10/16 1.4307 X 5 CrNi 18-9 ,DIN EN 10272 10/16								
Besichtigung und Maßnachprüfung Inspection and dimensional control Inspection et contrôle de dimension ohne Beanstandung without objection			Erschmelzung/Nachbehandlung Melting process/secondary refining Mise d'élaboration/traitement ultérieur E - AOD/LF			Verwechslungsprüfung (spektralanalytisch) Identification test (spectral analysis) examenation d'identification/analyse spectrale ohne Beanstandung without objection				
Pos. Item	Anzahl Quantity	Abmessung Dimension				Gewicht Weight		Schmelz-Nr. Heat-No.		
1	2	160 mm rd. x 7090 + 7628 mm				2362 kg		721875		
Schmelz-Heat %	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N		
721875	0,019	0,33	1,87	0,025	0,0010	18,20	8,25	0,0760		
Wärmebehandlungszustand Condition of heat treat Traitement thermique		lösungsgeglüht solution annealed 1048 °C Wasser/water								
Probe-Nr. Test No.	Lage Loc.	Temp. °C	Rp0,2 N/mm²	Rp1,0 N/mm²	Rm N/mm²	Ab. A1 %	Z %	Kerbschlagarbeit Impact value J	Probenform Shape of test piece Charpy -V	Härte Hardness HB HRC
Soll/Req.	L	RT	>=205	>=230	>=500 <=680	>=45	>=50	>=100	RT	<=215 <=22
Soll/Req.*	L	RT	>=205		>=515	>=45	>=50			
055X1-	L	RT	285	341	600	58	82	374 387 370	RT	160 <22
055X2+	L	RT	286	339	595	59	82	388 388 376	RT	
055X1*	L	RT	282		590	60	84			
Anlagen Endt Annexe	Siegen, den Place and date Lieu et date 14.12.2016				Abnahmebeauftragter Inspector representative Inspecteur de réception Herling					
Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.					This certificate was generated by data system and it's valid without signature as well. Ce certificat a été établi sur système informatique et est valable sans signature aussi.					

CA19759
2/3



BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH, Industriestraße 9, 57076 Siegen

Zeugnis-Nr. 354525
Certificate no.
No. de certificat

Bescheinigung über Werkstoffprüfung nach DIN EN 10204
Certificate of material tests according to DIN EN 10204 3.1
Certificat des essais des matériaux selon DIN EN 10204

Die Lieferung entspricht den vereinbarten Lieferbedingungen.
Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.
La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.

Zeichen des Lieferwerkes Trade mark
Stempel des Werksachverständigen Inspector's stamp
Signe du fournisseur Paricon ce l'inspecteur

Kunden-Bestell-Nr. 01209300100
Customer order no.
Cde. no. du client

BGH-Auftrags-Nr. 012093-001-01
BGH works no.
BGH reference



- Erprobung nach / Examination acc. DIN EN ISO 6892-1 / 143-1
* Erprobung nach / Examination acc. ASTM A 370

Korngröße nach ASTM E 112 : 5
Grain size acc. ASTM E 112:

IK-Test nach DIN EN ISO 3651-2, Verf. A und ASTM A 262 Verf. E wurde durchgeführt:
IC Test acc. DIN EN ISO 3651-2, practice A and ASTM A 262 practice E was done :
ohne Beanstandung / without objection

Kontrolle auf Radioaktivität ohne Befund, der Messwert liegt unter der
Nachweisgrenze von 0,1 Bq/g.
Radioactivity inspection without objection, the measured value is below
the detection limit of 0.1 Bq/g.

US-Prüfung / UT examination:
- DIN EN 10228-4 - 10/99, Tab. 2 Typ 1a (100%) + Tab. 4, QK/quality class 3
- ASTM A 745 / ASME SA-745, Q1 2
ohne Beanstandung / without objection

Anlagen
Encl.
Annexe

Siegen, den
Place and date
Lieu et date
14.12.2018

Abnahmebeauftragter
Inspector representative
Inspecteur de réception
Herling

Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

This certificate was generated by data system and it is valid without signature as well.
Ce certificat a été établi sur système informatique et est valable sans signature aussi.

219759 2/2