


Prezemni certifikat 3.1 / Inspection Certificate 3.1 / Abnahmeprüfzeugnis 3.1 EN 10204:2004	Prejemnik / Consignee / Empfänger CFF STAINLESS STEELS INC. HAMILTON 1840 BURLINGTON STREET EAST L8H 3L4 ONTARIO CANADA
Št. dokumenta / Document No. / Bescheinigungs Nr. 10140199-20026547-141051 z / dated / vom 04.05.2020	Proizvajalčeva št. naročila / Manufacturer's works order No. / Werksauftrag Nr. 20026547 z / dated / vom 29.03.2020
Kupčeva št. naročila / Purchaser's order No. / Kundenbestell Nr. C126269-51540	Št. Dobavnega lista / Packing list No. / Lieferschein Nr. 10140199 z / dated / vom 04.05.2020
Št. Računa / Account No. / Kontonummer 2020101008982	Datum izdaje / Date of issue / Ausgabedatum 04.05.2020

<b>Izdelek / Product / Erzeugnis</b>	
<b>DEBELA PLOČEVINA / HOT ROLLED PLATE / WARMGEWALZTES GROBBLECH</b>	
<b>SINOXX 4404</b>	
Zahteve / Requirements / Anforderungen	Oznaka jekla / Steel designation / Stahlbezeichnung
ASME SA-240/SA-240M; BPVC.II.A-2019	S31600 316
ASTM A 240/A 240M-19	S31600 316
SAE AMS 5524L	S31600 316
ASME SA-240/SA-240M; BPVC.II.A-2019	S31603 316L
ASTM A 240/A 240M-19	S31603 316L
SAE AMS 5507G	S31603 316L
Customer Grade	HOT ROLLED STAINLESS STEEL ASME SA 240 TP 316/316L
Specifikacija kupca / Customer specification No. / Kundenspezifikation	
Dodatne zahteve / Supplementary requirements / Zusätzliche anforderung	
Dobavno stanje / Product delivery condition / Lieferzustand des Erzeugnisses	
<b>TOPILNO ŽARJENO, LUŽENO / SOLUTION ANNEALED, PICKLED / LÖSUNGSGEGLÜHT, GEBEIZT</b>	
Stanje površine / Surface finish / Oberflächenbehandlung	
ASME Finish:No. 1 - on both sides	
ASTM Finish:No. 1 - on both sides	
Popravljanje z varjenjem ni dovoljeno / No weld repair / Keine Schweißreparatur	

<b>Oznake izdelka / Marking of the product / Kennzeichnung des Erzeugnisses</b>						
Znak proizvajalca Manufacturer's mark Zeichen des Herstellers	Oznaka jekla Steel designation Stahlbezeichnung	Št. plošče Plate No. Tafel Nr	Št. sarže Heat No. Schmelzen Nr.	Dimenzije izdelka Product dimensions Abmessungen des Erzeugnis	Zig kontrolorja Stamp of the works inspector Stempel des Werkssachverständigen	Zig prevzemalca Stamp of the inspection representative Stempel des Abnahmebeauftragten
SIJ   ACRONI						
Dodatne Oznake / Other marks / Andere Kennzeichen						

To potrdilo, ki ga izdajamo z uporabo poslovno-informacijskega sistema, je v skladu EN 10204, ods.5 in velja brez podpisa.  
Diese Bescheinigung wurde durch ein geeignetes Datenverarbeitungssystem erstellt und ist gemäß EN 10204, abs.5 ohne Unterschrift gültig.  
This Certificate has been issued by a qualified Electronic Data System and is valid acc. to EN 10204, para.5 without Signature.  
Odgovorna oseba / Werkssachverständiger / Works Expert : Gorazd Kosec

215072  
ANS

Obseg dobave / Extent of material delivery / Umfang der Lieferung							
Poz. / Item. / Pos.	Št. Sarže / Heat No. / Schmelzen Nr.	Št. plošče / Plate No. / Tafel Nr.	Teoretična teža / Mass / Masse (kg)	Teža neto / Actual mass / Ist Masse (kg)	Dimenzije izdelka / Product dimension / Maße des Erzeugnisses (inch)	Št. kosov / No. of pieces / Stückzahl	Št. vzorca / Sample No. / Probe Nr.
2	313454	2031639001	6503.28	6503.28	4.000 / 78.74 / 157.50	1	2031639001

Način izdelave jekla / Steelmaking process / Stahlherstellungsverfahren E + VOD

**Pogoji toplotne obdelave / Heat treatment details / Wärmebehandlung Details**

HEAT TREATMENT: SOLUTION ANNEALED AT min. 1925°F WATER QUENCHED  
Lot Numbers : 2031639001

Mehanske lastnosti pri sobni temperaturi / Mechanical properties at room temperature / Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur												
Št. sarže / Heat No. / Schmelzen Nr.	Št. vzorca / Sample No. / Probe Nr.	Smer vzorca / Sample orientation / Proben lage	Meja plastičnosti / Yield or proof strength / Streck- oder Dehngrenze (KSI)		Nat. trdnost / Tensile str. / Zugfestigkeit (KSI)	Zg. meja plastičnosti / Upper Yield strenght / Obere Streckgrenze (KSI)	Kontrakcija / Reduction of area / Bruchdehnung (%)	Raztezek / Elongation / Bruchdehnung (%)			Razmerje / Ratio / Beziehung	Trdota / Hardness / Härte
			T/L	T/B				1/2; 1/3; 1/4; S2	Rp0.2	Rp1.0		
Zahteve / Requirements / Anforderung		MIN	30.02		74.98		45.0					
		MAX			99.93						217	
313454	2031639001	T T	S2	42.64	81.37		54.0				163	

T - Prečno / Transverse / Quer L - Vzdolžno / Longitudinal / Längs T - Glava / Top / Kopf B - Noga / Bottom / Fuss  
1/2 - Odvzem vzorca na sredini / Taking the sample at the center of product / Unter der Probe in der Mitte des Produkt  
1/3 - Odvzem vzorca po deb 1/3 pod površino / Thickness 1/3 under the surface / Dicke 1/3 unter der Oberfläche  
1/4 - Odvzem vzorca po deb 1/4 pod površino / Thickness 1/4 under the surface / Dicke 1/4 unter der Oberfläche  
S2 - Odvzem vzorca po deb 2 mm pod površino / Thickness 2 mm under the surface / Dicke 2 mm unter der Oberfläche

Kemična Analiza / Chemical Composition / Chemische Zusammensetzung										
Št. Sarže / Heat No. / Schmelzen Nr.		313454								
%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Ni	%Cu	%Mo	%N	%Co
0.017	0.428	1.518	0.040	0.0006	16.64	10.04	0.332	2.109	0.0564	0.170

To potrdilo, ki ga izdajamo z uporabo poslovno-informacijskega sistema, je v skladu EN 10204, ods.5 in velja brez podpisa.  
Diese Bescheinigung wurde durch ein geeignetes Datenverarbeitungssystem erstellt und ist gemaess EN 10204, abs.5 ohne Unterschrift gueltig.  
This Certificate has been issued by a qualified Electronic Data System and is valid acc. to EN 10204, para.5 without Signature.  
Odgovorna oseba / Werkssachverstaendiger / Works Expert : Gorazd Kosec

**Kontrola oznak, identifikacije, površine, oblike in dimenzij / Control of marking and identification, surface appearance, shape and dimensional properties/ Prüfung von Kennzeichnung, Identifizierung, Oberfläche, Form und Maße :**

ASME SA 480 Ed.2017 OK

ASTM A480/A480M-17 OK

**Preizkus odpornosti na korozijo / Corrosion test / Korrosion test**

Cracking resistance in accordance with ANSI/ NACE MR0175/ISO 15156-3: OK / Cracking resistance nach ANSI/ NACE MR0175/ISO 15156-3: OK

### Opombe / Remarks / Bemerkungen

Potrujemo da dobavljeni izdelki ustrezajo zahtevam naročila / We confirm herewith that the delivered products comply with the purchase order / Es wird bestätigt, daß die Erzeugnisse den Bestellanforderungen entsprechen

Država porekla = Država izdelave taline = Država izdelave slaba - SLOVENIJA - EU / Country of Origin = Country of melt = Country of slab: SLOVENIA - EU / Herkunftsland = Land der Schmelze = Land der Bramme - SLOVENIA - EG

Material ni kontaminiran z živim srebrom. / Free from Known Contamination with Mercury. / Keine Kontamination mit Quecksilber.

Material je skladen z RoHS direktivo. Podrobnosti na: <http://www.acroni.si/en/data/files/1370588262.pdf> / Material fully comply with RoHS directive. Details on: <http://www.acroni.si/en/data/files/1370588262.pdf> / Material ausgestattet mit RoHS-Richtlinien, Einzelheiten

auf: <http://www.acroni.si/en/data/files/1370588262.pdf>

Sistem vodenja kakovosti je certificiran po ISO 9001. Št. Certifikata: 12 100 6200 TMS. Izdajatelj: TÜV SÜD Management Service GmbH. / Quality Management System is certified according to ISO 9001. Certificate no. 12 100 6200 TMS, issued by TÜV SÜD Management Service GmbH. / Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach ISO 9001. Zertifikat Nr. 12 100 6200 TMS der TÜV SÜD Management Service GmbH.

DFARS compliant per 252.225.7003 and 252.225.872-1

To potrdilo, ki ga izdajamo z uporabo poslovno-informacijskega sistema, je v skladu EN 10204, ods.5 in velja brez podpisa.

Diese Bescheinigung wurde durch ein geeignetes Datenverarbeitungssystem erstellt und ist gemäß EN 10204, abs.5 ohne Unterschrift gültig.

This Certificate has been issued by a qualified Electronic Data System and is valid acc. to EN 10204, para.5 without Signature.

Odgovorna oseba / Werkssachverständiger / Works Expert : Gorazd Kosec

Meritve sevanja: NI RADIOAKTIVNEGA ONESNAŽENJA / Measuring Radiation: NO RADIOACTIVE CONTAMINATION / messen: KEINE ERHÖHTE RADIOAKTIVITÄT

Spektrometerska analiza PMI v skladu API RP 578: OK / Spectrometer Sorting Test PMI according API RP 578: OK / Spektrometer Sortiertest PMI nach API RP 578: OHNE BEANSTANDUNG

Vizualni pregled: OK / Visual inspection: OK / Sichtprüfung: OHNE BEANSTANDUNG